



Ohňom sušený, triedený kremičitý piesok na posyp s vysokým obsahom kremeňa

- Oblasť použitia**
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
 - na vyplnenie škár starej aj novej exteriérovej zámkovej dlažby
 - ako plnivo do umelých živíc
 - ako posypový materiál na vrstvy umeloživičných priemyselných podláh
 - pre stavebné účely
 - ako násyp športových ihrísk a umelých trávnikov
 - ako zimný protišmykový posyp
 - na otryskávanie pieskom
 - na filtráciu vody (možnosť použitia je závislá od technických parametrov konkrétneho filtračného zariadenia)

-
- Vlastnosti**
- vysoký obsah kremeňa
 - je mrazuvzdorný
 - je bez prachu,
 - ohňom sušený
 - neobsahuje organické látky
 - zrnitosť 0,5 - 1,0 mm

-
- Balenie**
- 25 kg viacvrstvé papierové vrecia / na EUR paletách

-
- Zloženie**
- triedený piesok podľa STN EN 13139

-
- Skladovanie**
- na suchom, uzavretom mieste je skladovateľný neobmedzene

-
- Upozornenia**
- treba postupovať v súlade s platnými normami a smernicami

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Zrnitosť	0,5 - 1,0 mm
Sypná hmotnosť	cca. 1,5 kg/dm ³
Granulometria	zbytok na sitách v %
1,250 mm	cca. 0,5
1,000 mm	cca. 12
0,710 mm	cca. 50
0,500 mm	cca. 92
Fe ₂ O ₃ (%)	0,58
Al ₂ O ₃ (%)	2,53
SiO ₂ (%)	89,3
Skladovateľnosť	bez obmedzenia

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.08.2013